

Toz Boya Laboratuvar Raporu

Kıme: Biçer Pano

Konu: Tuzlu Su Sisi Test Sonuçları

Tarih: 26 Mart 2015 Perşembe

Tuzlu Su Sisi Deney Sonucu

Biçer Pano firması tarafından gönderilen 1 adet parçanın 300 ve 500 saatlik tuzlu su sisi deneyi tamamlanmıştır.

Tuzlu su sisi deneyi, uluslararası ISO 9227 standardına göre yapıлып, ISO 4628-8 standardına göre değerlendirilmiştir.

Çalışma Ortamı

Süre: 500 saat (hafta içi her gün bakım ve ölçümler için duraklama oldu)

Ortam pH değeri: 6,5-7,2

Ortam sıcaklığı: 35 °C

Tuzlu su yağış miktarı: 0,013-0,025 ml/cm²saat

Pas ilerlemesi ve soyulma uzunlukları kesikten itibaren ölçülmüştür.

İşaretili Plaka

Parça-1

Tuzlu su sisi deney sonucu (300 saat sonunda)

- * Çizik üzerinde korozyon yok
- * Pas ilerlemesi yok
- * Kabarcıklanma yok
- * Soyulma var (0-2 mm)

İşaretili Plaka

Parça-1

Tuzlu su sisi deney sonucu (500 saat sonunda)

- * Çizik üzerinde korozyon yok
- * Pas ilerlemesi yok
- * Kabarcıklanma yok
- * Soyulma var (0-4 mm)

Bilgilerinize sunulur,

Tuğçe Kılıç
Arge Lab Görevlisi

Aslı Dal
Arge Direktörü

